

CERAMICA MARCONI - PŁYTKI GRESOWE

PARAMETRY TECHNICZNE	WYMAGANIA NORMY PN-EN 14411 zał. G	ŚREDNIA WARTOŚĆ UZYSKANA	NORMA
NASIAKLIWOŚĆ (%)	≤0,5	0,2	ISO 10545-3
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE (N/mm ²)	min. 35	45 - 50	ISO 10545-4
MROZOODPORNOŚĆ	wymagana	mrozoodporne	ISO 10545-12
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DOMOWEGO UŻYTKU	podaje przedsiębiorca wg klasyfikacji	GLA, GA	ISO 10545-13
ODPORNOŚĆ NA PLAMIE	min. kl. 3	5	ISO 10545-14
ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY	wymagana	odporne	ISO 10545-9
ODPORNOŚĆ NA SCIERANIE PEI	wg wskazań producenta	2 - 4	ISO 10545-7
ODPORNOŚĆ SZKLIWA NA PĘKNIĘCIA WŁOSKOWATE	wymagana	odporne	ISO 10545-11

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA	WYMAGANIA NORMY PN-EN 14411 zał. G	ŚREDNIA WARTOŚĆ UZYSKANA	NORMA
ODCHYLENIA DŁUGOŚCI I SZEROKOŚCI (%)	± 0,5	± 0,17	ISO 10545-2
ODCHYLENIA GRUBOŚCI (%)	± 5	± 5	ISO 10545-2
PŁASKOŚĆ POWIERZCHNI (%)	± 0,5	± 0,2	ISO 10545-2
ODCHYLENIA OD KĄTA PROSTEGO (%)	± 0,6	± 0,3	ISO 10545-2
KRZYWIZNA BOKÓW (%)	± 0,5	± 0,3	ISO 10545-2