

# CERAMICA POLCOLORIT - PŁYTKI ŚCIENNE

PARAMETRY TECHNICZNE	WYMAGANIA NORMY PN-EN 14411 zał. L	ŚREDNIA WARTOŚĆ UZYSKANA	NORMA
NASIAKLIWOŚĆ (%)	> 10	14	ISO 10545-3
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE (N/mm <sup>2</sup> )	min 15	22	ISO 10545-4
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DOMOWEGO UŻYTKU	podaje przedsiębiorca wg klasyfikacji	GLA, GA	ISO 10545-13
ODPORNOŚĆ NA PLAMIE	min. kl. 2	5	ISO 10545-14
ODPORNOŚĆ SZKLIWA NA PĘKNIĘCIA WŁOSKOWATE	wymagana	odporne	ISO 10545-11

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA	WYMAGANIA NORMY PN-EN 14411 zał. L	ŚREDNIA WARTOŚĆ UZYSKANA	NORMA
ODCHYLENIA DŁUGOŚCI I SZEROKOŚCI (%)	± 0,3	± 0,2	ISO 10545-2
ODCHYLENIA GRUBOŚCI (%)	± 10	± 5	ISO 10545-2
PŁASKOŚĆ POWIERZCHNI (%)	± 0,5 / -0,3	± 0,3 / -0,1	ISO 10545-2
ODCHYLENIA OD KĄTA PROSTEGO (%)	± 0,3	± 0,3	ISO 10545-2
KRZYWIZNA BOKÓW (%)	± 0,5	± 0,3	ISO 10545-2